

BIJLAGE II

A. MAXIMALE GRENSWAARDEN VOOR HET VOS-GEHALTE VAN VERNEN EN VERNISSEN

	Productsubcategorie	Type	Fase I (g/l ⁽¹⁾) (vanaf 1.1.2007)	Fase II (g/l ⁽¹⁾) (vanaf 1.1.2010)
a)	Matte coatings voor wanden en plafonds (glans ≤ 25@60 °)	WG	75	30
		SG	400	30
b)	Glanzende coatings voor wanden en plafonds (glans > 25@60 °)	WG	150	100
		SG	400	100
c)	Buitenmuren met minerale ondergrond	WG	75	40
		SG	450	430
d)	Hout- en metaalverven voor binnen- en buitendecoratie en voor interieur- en gevelbekleding	WG	150	130
		SG	400	300
e)	Vernissen en houtbeitsen voor houtwerk binnen en buiten, inclusief dekkende houtbeitsen	WG	150	130
		SG	500	400
f)	Houtbeitsen met minimale laagdikte voor binnen en buiten	WG	150	130
		SG	700	700
g)	Primers	WG	50	30
		SG	450	350
h)	Hechtprimers	WG	50	30
		SG	750	750
i)	Performante eencomponent-coatings	WG	140	140
		SG	600	500
j)	Performante tweecomponent-coatings voor specifiek eindgebruik zoals vloeren	WG	140	140
		SG	550	500
k)	Meerkleurige coatings	WG	150	100
		SG	400	100
l)	Coatings met decoratief effect	WG	300	200
		SG	500	200

⁽¹⁾ g/l gebruiksklaar product.

B. MAXIMALE GRENSWAARDEN VOOR HET VOS-GEHALTE VAN PRODUCTEN VOOR HET OVERSPUITEN VAN VOERTUIGEN

	Productsubcategorie	Coatings	VOS g/l ⁽¹⁾ (1.1.2007)
a)	Voorbehandeling en reiniging	Voorbehandeling Oppervlaktereinigers	850 200
b)	Plamuur/stopmiddelen	Alle types	250
c)	Primers	Surfacer/vulmiddel en algemene (metaal-) primers Washprimers	540 780
d)	Aflakken	Alle types	420
e)	Speciale aflakken	Alle types	840

⁽¹⁾ g/l gebruiksklaar product. Met uitzondering van subcategorie a) moet het watergehalte van het gebruiksklare product buiten beschouwing worden gelaten.